

Инструкция по применению AntiFinger

Важные советы

- Расход AntiFinger составляет 20-25 мл./кв.м.
 - Хранить в плотно закрытой таре в температурном интервале +5°C – +25°C. Следует избегать температур ниже 0°C и выше +40°C. Срок годности 1 год.
 - Средство безопасно для здоровья человека и не содержит экологически вредных компонентов.
 - Жидкое средство НЕ ДОПУСКАЕТСЯ употреблять вовнутрь. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ длительно воздействовать обильным количеством жидкости на кожу рук. Удаление следов жидкости с поверхности кожи производится водой с мылом.
 - НЕ ДОПУСКАЕТСЯ попадание жидкости в глаза. В случае попадания - промыть глаза водой и обратиться к врачу.
- Рекомендуется хранить в обычных складских условиях вдали от обогреваемых приборов.
- НЕ ДОПУСКАЕТСЯ работа с AntiFinger в присутствии открытого огня.
 - НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ упаковка в стрейч-пленку, и не вощеную бумагу.

Пошаговая инструкция по нанесению

01

Подготовка

Удалите защитную пленку с узорных нержавеющей листов.
Удалите остатки клея сухой антистатической тканью.
Детали, которые не должны быть обработаны средством, необходимо оклеить маскировочными и укрывными материалами.



02

Проветривание

Работа с жидкостью должна производиться в проветриваемом помещении или в помещении с наличием вытяжной вентиляции. Избегайте сквозняков, это может привести к загрязнению поверхности.



03

Нанесение

Равномерно распылите средство по всей поверхности узорных нержавеющей листов. Удостоверьтесь что средство наносится ровным и тонким слоем.

Не оставляйте участков без покрытия!

Оставьте средство на поверхности на 3-5 минут после нанесения.



04

Растирание

Далее следует провести растирание поверхности до полного испарения летучей части и образования тонкого, равномерного покрытия. Для этого рекомендуется использовать ткань без ворса.

Если требуется получить особо стойкий слой, металл следует нагреть до 80°C сохраняя температуру в течение 1 минуты. Для этого можно использовать струю горячего воздуха.



05

Ожидание

ПОДОЖДИТЕ 10-15 минут, при комнатной температуре, пока покрытие окончательно не высохнет.

В случае обнаружения не обработанных участков, допускается повторное нанесение средства.



06

Завершение

После полного высыхания средства, проведите полировку поверхности сухой и мягкой тканью.

Поверхность изделия готова к дальнейшей эксплуатации.

Восстановление свойств защитной поверхности осуществляется обычной протиркой листов AntiFinger.

